

**Gyártó:**

Aithon Recherche International  
via Mazzini 68  
21020 Ternate (Varese) - Italy  
Forgalmazó:  
Agrosol 2000 Kft.  
[www.epuletfavedelem.hu](http://www.epuletfavedelem.hu)  
Tel: +3628545506

# AITHON F3A

## VIZES BÁZISÚ, SZÍNTELEN, FÉLMATT ÉGÉSKÉSLELTETŐ FEDŐLAKK

Az AITHON PV33 égéskésleltető termékhez ajánlott fedőkészítmény

### MŰSZAKI ADATOK

Szín:	színtelen
Fényesség érték:	matt, 5-ös szint
Viszkozitás:	30 sec. (Ford 4)
Sűrűség:	1,04 g/ml
VOC (illékony szerves vegyületek):	77 g/l
VOC:	5,5 %

### ALKALMAZÁS

Az AITHON F3A készítmény csak szórópisztollyal hordható fel.

### A FELHASZNÁLÁS KÖVETELMÉNYEI

Az AITHON F3A készítmény kijuttatását javasolt 10°C és 30°C közötti hőmérsékletben elvégezni. 3°C alatt a termék használata nem javasolt. Fontos, hogy a száradási folyamat alatt a levegő hőmérséklete 5°C felett maradjon. 70 %-os relatív páratartalom felett az Aithon F3A készítmény nem alkalmazható. A kezelés alatt ventilátor használata javasolt.

### A KEZELÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT:

- Ellenőrizze a munkaterületen a hőmérsékletet és nedvességtartalmat, hogy azok az előírt értéken belül vannak-e a kezelés időpontjában!
- Győződjön meg arról, hogy az alapozó réteg (AITHON PV33 készítmény) felvitele után a felület valóban megszáradt és a kezelendő faanyag nedvességtartalma 12% alatt van!
- Amennyiben szükséges, csiszolja le a felületet (120-as vagy 150-es csiszolópapírral)!
- Óvatosan keverje át a készítményt, kerülve annak felhabosodását!
- Ellenőrizze, hogy termék biztonsági adatlapjában előírt munkavédelmi felszerelések (kesztyű, szemüveg, arcmaszk) rendelkezése állnak!

## ALKALMAZÁS

Az AITHON F3A készítmény nem hordható fel ecsettel vagy hengerrel, mert fennáll a veszélye a felvitt réteg sérülésének. Kivételt képez ez alól - az AITHON F3A fedőlakk első rétegének száradása után - a második réteg vagy javító réteg felvitele, amely már történhet ecsettel vagy hengerrel is.

## HÍGITÁS

A termék szórással történő kijuttatásra kész, de vízzel hígítható.

## KIJUTTATÁSI ARÁNY

Rétegenként 50 g/m<sup>2</sup> egy vagy két rétegben (teljes rétegvastagság: 50 µm nedvesen, 13 µm szárazon).

## TISZTÍTÁS

Az eszközök tisztítása vízzel és semleges tisztítószerrel javasolt.

## CSOMAGOLÁS

A termék nettó 16 kg-os, újrahasznosítható műanyag kannás csomagolásban kapható.

## TÁROLÁS és ELTARTHATÓSÁG

Ajánlott tárolási hőmérséklet: 7 – 30 °C. Fagyástól óvni kell! Eltarthatósága bontatlan csomagolásban: 18 hónap.

Ez a technikai adatlap hatályon kívül helyezi a korábban kiadott verziókat.

Az adatlapon szereplő adatok, specifikációk, útmutatások és ajánlások a tesztelések, tapasztalatok és ellenőrzött körülmények között végzett vizsgálatok alapján kerültek meghatározásra. Azok pontosságát, megfelelőségét és teljességét a vásárlónak/felhasználónak kell mérlegelnie a felhasználás adott körülményeinek figyelembevételével.

A gyártó (Aithon Ricerche International) nem vállal felelősséget a termék konkrét felhasználását illetően, mivel az nagy mértékben függ a termék kezelésének és alkalmazásának körülményeitől.

A termék professzionális felhasználók számára készült, feltételezve, hogy a felhasználó megfelelő ismeretekkel rendelkezik az égéskésleltető készítmények felhasználását, azok műszaki, és munkavédelmi vonatkozásait illetően.

A gyártó jogosult a termék adatlapját előzetes értesítés nélkül is megváltoztatni. A termék technikai és biztonsági adatlapjának, felhasználói kézikönyvének aktuális verziója elérhető a gyártó/forgalmazó weboldalán vagy kérje kapcsolattartójától.